Micron Optima
Antifouling
Erodable hautes performances spécial voilier

DESCRIPTION DU PRODUIT

Permet une protection exceptionnelle, pour une saison complète, contre tout type de salissures, y compris le voile gras. Technologie auto-polissante permettant de réduire l'accumulation de couches.
* Efficace contre tous types de salissures y compris le voile gras.
* La technologie Biolux® activée procure une protection exceptionnelle durant toute une saison
* Sans solvant et de faible odeur permettant un bon environnement de travail.

Lire attentivement le mode d'emploi présent dans l'emballage.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	Codes de l'Activator : YBA903 - Blanc Gris, YBA953 - Rouge, YBA973 - Bleu Clair, YBA993 - Noir. Codes des Bases: YBA980 - Blanc Gris, YBA982 - Rouge, YBA981 - Bleu Clair, YBA984 - Noir.
Finition	Mat
Masse Volumique	2.0
Extrait Sec en Volume (%)	37%
Rapport de Mélange	2.5 (Base): 1 (Activateur) en volume
Délai de Péremption	2 Année(s)
COV	84 g/L
Conditionnement Unitaire	2.0 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Immersion	2 jour(s)	16 H	5 H	2 H
Durée de vie du mélange	24 H	8 H	4 H	2 H

Note: Délai maxi avant immersion : 5°C-35°C - sans

Surcouchage

Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Micron Optima	7 H	2 Semaines	5 H	2 Semaines	4 H	2 Semaines	3 H	2 Semaines

APPLICATION ET USAGE

Préparation	**SURFACE DEJA REVETUE DE PEINTURE ANTI-SALISSURES** **En bon état** Rincer à l'eau douce et laisser sécher. Poncer à l'abrasif grade 120-220 à l'eau. Lorsque l'ancien antifouling est de nature incompatible ou inconnue, l'isoler avec Primocon. **En mauvais état** Décaper avec Interstrip. **PRIMAIRE** La préparation des différents supports nus est indiquée sur les étiquettes des primaires appropriés. **POLYESTER NU** Gelshield 200 lors d'un traitement préventif osmose : Si la prévention de l'osmose n'est pas recherchée, utiliser Interprotect ou Primocon. **ACIER/FONTE** Interprotect ou Primocon. **PLOMB** Interprotect ou Primocon. **BOIS NU** Interprotect ou Primocon.
Méthodes	Appliquer 2 couches par saison sur la carène; pour une performance optimale, 3 couches sur les bords d'attaque et zones subissant une abrasion plus forte (flottaison, safran, quille...). Idéalement, laisser une petite quantité de peinture non mélangée de côté pour les zones des patins. En outre, si une petite quantité mélangée reste au fond de la boite, il est possible de l'utiliser pendant 2 semaines après y avoir ajouté de l'eau douce; mélanger vigoureusement.
Conseils	**Mélange** Bien mélanger les composants séparément. Verser lentement l'activateur dans l'antifouling en mélangeant de façon continue avec un mélangeur plat. Laisser reposer 10 minutes pour permettre le débullage.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

®, International®, le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel.
©Akzo Nobel 2009.

Référence :3224 Date d'émission :11/06/2012

Micron Optima
Antifouling
Erodable hautes performances spécial voilier

	Nettoyant Nettoyer le matériel immédiatement après l'application, à l'eau douce. Après séchage du produit : YTA085. Diluant n°3 **Rouleau** Une application au rouleau mousse haute densité donnera les meilleurs résultats. **Autre** Afin d'éviter tout manque de performance, s'assurer que la quantité de peinture est suffisante en se référant au pouvoir couvrant. S'assurer d'appliquer toute la quantité préconisée, même si pour cela, il est nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire. Il est primordial d'appliquer une épaisseur suffisante pour une bonne performance. La couleur définitive sera obtenue après immersion.
Quelques Points Importants	NE PAS APPLIQUER AU PISTOLET. Les zones de patins devront être peintes dans le respect des délais avant mise à l'eau. Ne pas appliquer par temps de pluie ou par temps humide. S'il pleut pendant ou immédiatement après l'application, laisser la peinture exposée dans des conditions sèches au moins 24heures avant l'immersion (48 heures par température inférieure à 10°C). Stocker hors gel.
Compatibilité/Supports	Polyester gelcoaté, Bois, Acier/Fer, Plomb. Ne pas utiliser sur Aluminium/Alliages légers ou métaux recouverts de zinc. Peut être appliqué directement sur la plupart des antifoulings solvantés sans étain.
Nombre de Couches	2 à 3 (brosse/rouleau)
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 9.3 m²/L (Pratique) - 8.3 m²/L
Epaisseur de film sec recommandée	40 microns secs par couche
Epaisseur Humide recommandée	109 microns humides par couche
Méthodes d'Application	Brosse, Rouleau

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	**INFORMATIONS GENERALES** Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Micron Optima, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. **TRANSPORT** Micron Optima doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Contient des biocides. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ne jamais brûler ou poncer à sec un antifouling. Toujours effectuer un ponçage à l'eau. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égoûts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Micron Optima ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	*Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

®, International®, le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.